

つかボンド

業務用
YSB-03

用途

- プラスチック束・銅製束の接着。
- 大引きと根太、根太と床パネルとの接着。
- 木質床材と木質下地材との接着。

特長

- 各種材料に対して強力に接着し、また弾性力に富んでいるため耐衝撃性・耐久性にすぐれています。
- 建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品です。(F☆☆☆☆)
- 健康を損なう可能性のある揮発性有機化合物(VOC)としての13物質を配合していません。

使用法

- 接着面のゴミ・木くず・油・サビなどの汚れをきれいに取り除き十分乾燥させてください。
- ノズル取付け内のアルミフィルムをカッター等で十文字に切り裂いた後、ノズルを取り付けてください。
- 使用量のめやは銅製束には約35~40g、プラスチック束には約50gです。
- 貼り合わせは、塗布後20分以内に行ってください。
- 接着剤がフローリングの表面に付着した場合はすみやかに拭き取ってください。
- 低温時(5°C以下)や多湿時(結露)の施工は避けてください。接着不良の原因となります。

硬化時間のめやす	冬(5°C)	春・秋(20°C)
	3~4日	2~3日

*硬化時間は温度、湿度、塗布量によってかわります。

- シーリング用途には使用できません。
- 軟質塩ビ・ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等には接着できません。

注意

- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 皮膚に着かないように注意してご使用ください、もし皮膚に着いた場合は直ちによく拭き取り、石鹼で洗い落してください。
- 目に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない室内(温度が5°C~40°C)に保管してください。
- その他詳細についてご不明な点は、弊社にご相談ください。
- 詳しくは安全データシート(SDS)をご参照ください。

湿気厳禁

火気注意



城東テクノ株式会社

大阪府枚方市招提田近3丁目14番地の1

お問い合わせ先：0120-106011

ロット

